

SOLEX 1060**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Tinta mate vinílica de excelente qualidade para interior e exterior para aplicação sobre vários suportes tais como betão, tijolo, estuques, estanhados, etc.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento mate total.
- Elevada resistência à esfrega.
- Excepcionais propriedades de aplicação, elevada opacidade e brancura.
- Elevada resistência à fissuração, mesmo em espessuras elevadas.
- Excelentes características anti-salpicos.

FORMA DE FORNECIMENTO

O SOLEX 1060 é fornecido em branco e cores, em embalagens de plástico de 1 Ltr, de 5 Ltr e de 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 30°C, por um período médio de 24 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: devem apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com DESINFETANTE 1961. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO BRANCO 1474 ou de SOLPRIME 1475.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 ou de SOLPRIME 1475.

Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 BRANCO.

Superfícies com manchas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 BRANCO ou de PRIMÁRIO ANTI-MANCHA 1478.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

SOLEX 1060**FICHA TÉCNICA****SISTEMA DE PINTURA**

O SOLEX 1060 foi desenvolvido de modo a ser possível obter-se, após aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. No entanto, em algumas cores, e em casos em que a cor final contraste consideravelmente com a do suporte, pode ser necessária a aplicação de mais demãos de tinta.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,38-1,41	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade	7.000-9.000	ME-37 (H4, v=20 rpm) [mPa.s]
COV's	no máx. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha, rolo ou pistola airless.

DILUIÇÃO: 1ª demão – 5 a 15% de água; Restantes demãos – até 10% de água.

TEMPOS DE SECAGEM: (Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:)

Superficial	2 horas
Repintura	5 a 7 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 11 e 13 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.