

**BERASUPER 1075****FICHA TÉCNICA**

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta baseada num copolímero acrílico e pigmentos selecionados, proporcionando um acabamento aveludado de elevada performance. Apresenta elevada cobertura e é fácil de aplicar.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

**UTILIZAÇÃO:** Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras. Pode ser aplicada em elevadas espessuras sendo por isso recomendada para repintura de superfícies texturadas. Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior.

**FORMA DE FORNECIMENTO:** É fornecido em branco e cores em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO:** Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE:** O suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras. No caso de apresentar alcalinidade ou pulverulência deve aplicar-se previamente o PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450. No interior, utilizar o PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 ou o BERALITE 1454.

**CARACTERÍSTICAS**

Densidade	1,30 ± 0,10 (branco)	ME-10 [g/cm <sup>3</sup> ]
Teor em sólidos	43 ± 2	%, em volume
Acabamento	Liso, semi-mate	
COV's	no máx. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Trincha, rolo ou pistola convencional.

**DILUIÇÃO:** na primeira demão adicionar entre 10 e 15% de água. Na(s) seguinte(s) adicionar no máximo 5% de água.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:** temperatura entre 10 e 30 °C e humidade atmosférica inferior a

**BERASUPER 1075****FICHA TÉCNICA**

80%.

**TEMPO DE SECAGEM PARA REPINTURA:** 4 horas (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%)

**RENDIMENTO:** entre 10 e 14 m<sup>2</sup>/Ltr/demão, dependendo do tipo de suporte.

**SEGURANÇA:** Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.